STYRISOL

ABRISO Jiffy

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

TECHNICAL SPEC SHEET	Styrisol GR-300 rough or rough with fine grooves

Technical properties	Abriso	Unit	Norm
Thickness	17-62	mm	
Width	750-1250	mm	
Standard tolerances in length	- 0/+10	mm	EN 13164
Standard tolerances in width	- 0/+3	mm	EN 13164
Standard tolerances in thickness	± 0,3	mm	
Density	34 ± 15%	kg/m3	EN 1602
Compressive strength at 10 % deformation	300	kPa	EN 826
Thermal conductivity	0,034	W/m.K	EN 13164 - DIN 4108-4
permeability	150	μ	EN 12086
Reaction to fire	E		EN 13501-1
Temperature resistance	- 50/ + 75	°C	
Capilarity	none		
Surface	rough		
Coefficient of lineair expansion	0,07	mm/m bei Δ T60 °C	
edge finishing	straight edges		